

## PRODUCTO // PRODUCT

# Z – 30B

## ANÁLISIS QUÍMICO // CHEMICAL ANALYSIS

<b>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	48.0 – 51.0 %
<b>ZrO<sub>2</sub></b>	30.0 – 31.5 %
<b>SiO<sub>2</sub></b>	18.0 – 20.0 %
<b>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	0.15 – 0.25 %
<b>TiO<sub>2</sub></b>	0.25 – 0.30 %

## PROPIEDADES FÍSICAS // PHYSICAL DATA

Porosidad abierta // Open Porosity	14.0 – 16.0 %
Densidad aparente // Bulk density	3.10 – 3.20 gr/cm <sup>3</sup> (193.5 – 199.8 lb/ft <sup>3</sup> )
Gravedad específica aparente // Apparent Specific Gravity	3.60 – 3.80 gr/cm <sup>3</sup> (224.7 – 237.2 lb/ft <sup>3</sup> )

## APLICACIONES // APPLICATIONS

Material con alto contenido de zircón y excelente resistencia a la corrosión. Recomendado para aplicaciones donde se requiere mayor vida útil.

Material with high zircon content and excellent corrosion resistance. Recommended in applications where extended life is desired.